

パーフロゴム プレコンパウンド ダイエルパーフロ GA-500001

 TECHNICAL
DATASHEET

概要

- ダイエルパーフロ GA-500001 は架橋剤を配合したパーフルオロエラストマー (FFKM) プレコンパウンドです。
- 300℃に達する高温環境での耐圧縮永久歪み性とアミンなどの耐薬品性を両立した特性を示します。
- 高純度であるので、半導体製造プロセス用途など高度なクリーン環境でも使用できます。

一般物性 加硫ゴム^{*1.2.3}

項目	単位	数値	試験方法
硬度 (Shore A)	-	57	JIS K 6253
切断時引張強さ	MPa	11.4	JIS K 6251
切断時伸び	%	320	JIS K 6251
100% 引張応力	MPa	1.1	JIS K 6251
圧縮永久歪み 70h @ 300 °C, 25% 圧縮	%	18	JIS K 6262

*1 上記数値は、代表値であり、保証値ではありません。

*2 [配合] プレコンパウンド：100部

*3 [加硫条件] プレス加硫：180 °C, 30分; オープン加硫：290 °C, 18時間

取扱方法/安全情報

- ご使用前に SDS とラベルに記載の注意事項を必ずお読みください。
- 当製品は一般産業用ですので、医療用途の原料としての適性や安全性について保証できません。

梱包仕様

- 2 kg

For more information, visit our website.

ダイキン工業株式会社

<https://www.daikinchemicals.com/jp>

tds-ga-500001-J ver01_Apr.2026

Copyright (C) DAIKIN INDUSTRIES, LTD., 2026