

フッ素樹脂 粉体塗料 ネオフロン PFA AC-5830

 TECHNICAL
DATASHEET

ネオフロン PFA 粉体塗料 AC-5820 用添加剤です。

概要

- ネオフロン PFA 粉体塗料 AC-5830 は熱安定剤を含みます。
- これを添加することで発泡のないライニング被膜を**安定的に成形**することができます。

仕様

塗膜外観	適用加工法
ブラック	AC-5820 用添加剤

粉体物性

項目	単位	数値	試験方法
見掛密度	g/ml	0.9	JIS K6891
平均粒径	μm	180	レーザー回折法
原料融点	℃	305	ASTM D3307
溶融粘度 (原料 MFR)	g/10min	6	ASTM D3307

* 上記数値は、代表値であり、保証値ではありません。

取扱方法／安全情報

- ご使用前に SDS とラベルに記載の注意事項を必ずお読み下さい。
- 当製品は一般産業用ですので、医療用途の原料としての適性や安全性について保証できません。

For more information, visit our website.

ダイキン工業株式会社

<https://www.daikinchemicals.com/jp>

tds-ac-5830-J_ver03_Jul_2019

Copyright (C) DAIKIN INDUSTRIES, LTD., 2019