

# フッ素樹脂 粉体塗料 ネオフロン PFA ACX-31

 TECHNICAL  
DATASHEET

非粘着性に優れた被膜を形成することができるフッ素樹脂粉体塗料です。

## 概要

- ネオフロン PFA 粉体塗料はテトラフルオロエチレン-パーフルオロアルキルビニルエーテル共重合体の粉末です。
- ネオフロン PFA はポリフロン PTFE と比較して溶融粘度が低いのでピンホールのない被膜を得ることができ、優れた非粘着性を示します。
- ネオフロン PFA は耐ストレスクラック性に優れており、耐薬品性はもちろん耐熱性、非粘着性、滑り特性(低摩擦係数)、電気特性、耐候性、不燃性などの諸特性もポリフロン PTFE 同様に優れています。
- 一般の静電塗装法が使用できます。

## 仕様

被膜外観	適用加工法	加工可能膜厚
クリア	静電塗装	30~100μm

## 粉体物性

項目	単位	数値	試験方法
見掛密度	g/ml	0.8	JIS K6891
平均粒径	μm	25	レーザー回折法
原料融点	℃	305	ASTM D3307
溶融粘度 (原料 MFR)	g/10min	25	ASTM D3307

## 被膜物性

項目	単位	数値	試験方法
テーバー摩耗	mg/1000 rounds	5 - 15	CS-17、1kg
静摩擦係数	-	0.05 - 0.08	パウデンレーベン鋼板
接触角 水 ヘキサデカン	度	102 - 106 65	接触角計 (25℃)
引張強度	MPa	20 - 30	JIS K6888
伸び	%	250 - 350	JIS K6888

\* 上記数値は、代表値であり、保証値ではありません。

## 取扱方法／安全情報

- ご使用前に SDS とラベルに記載の注意事項を必ずお読み下さい。
- 当製品は一般産業用ですので、医療用途の原料としての適性や安全性について保証できません。

For more information, visit our website.

**ダイキン工業株式会社**

<https://www.daikinchemicals.com/jp>

tds-acx-31-J\_ver03\_Jul\_2019

Copyright (C) DAIKIN INDUSTRIES, LTD., 2019