

フッ素樹脂 水系プライマー ポリフロン PTFE EK-1983S21R

 TECHNICAL
DATASHEET

フッ素樹脂と基材を強固に接着できる水系プライマーです。

概要

- フッ素樹脂塗料はフッ素樹脂の持つ特徴である離型性のためそのままでは基材に接着できません。
- 用途に応じたプライマーをラインナップしています。
- ポリフロン PTFE EK-1983S21R は鍋、金型等の耐熱性、耐食性を必要とする場合に適したプライマーです。

仕様

被膜外観	粘度 [cP]	pH	固形分 [mass%]
ブラウン	140	5	33

* 上記数値は、代表値であり、保証値ではありません。

取扱方法／安全情報

- ご使用前に SDS とラベルに記載の注意事項を必ずお読み下さい。
- 当製品は一般産業用ですので、医療用途の原料としての適性や安全性について保証できません。

For more information, visit our website.

ダイキン工業株式会社

<https://www.daikinchemicals.com/jp>

tds-ek-1983s21r-j_ver03_Jul_2019
Copyright (C) DAIKIN INDUSTRIES, LTD., 2019