

## フッ素樹脂

# ネオフロン PCTFE M-300P

TECHNICAL  
DATASHEET

ネオフロン PCTFE M-300P はガスバリア性に優れた高硬度のフッ素樹脂です。

### 概要

- ネオフロン PCTFE M-300P は、ポリ塩化ビニル( $\text{CH}_2\text{-CHCl}$ )<sub>n</sub>の水素原子をすべてフッ素原子で置換した構造の重合体です。PTFE の構造単位の中に塩素原子が 1 つ入った形になります。
- この塩素原子によって透明性が増します。最もガスバリア性の優れた高硬度のフッ素樹脂で、PFA や FEP よりも耐熱性、耐薬品性は若干劣りますが機械特性に優れたフッ素樹脂です。
- M-300P は、ペレット状の製品で、圧縮成形・押出し成形に適します。

### 一般物性

項目	単位	数値	試験方法
フロー値	ml/sec	$1.5 \times 10^{-3}$	高架式フローテスター法
融点	°C	212	DSC
比重	-	2.13	ASTM D 792
硬度	—	D80	ASTM D 638
引張強度	MPa	43.5	ASTM D1708
引張伸度	%	200	ASTM D1708

\* 上記数値は、代表値であり、保証値ではありません。

### 取扱方法／安全情報

- ご使用前に SDS とラベルに記載の注意事項を必ずお読み下さい。
- 当製品は一般産業用ですので、医療用途の原料としての適性や安全性について保証できません。

### 梱包仕様

- 50Kg

For more information, visit our website.

**ダイキン工業株式会社**

<https://www.daikinchemicals.com/jp>