

フッ素樹脂

ネオフロン PFA AP-210

TECHNICAL
DATASHEET

ネオフロン PFA AP-210 は溶融流動性に優れ、射出成形や押出成形に適したフッ素樹脂です。

概要

- AP-210 はテトラフルオロエチレンとパーカーフルオロアルキルビニルエーテルの共重合体です。
- PFA は PTFE の優れた特性を保持しながら溶融流動性が良く、熱可塑性樹脂として射出成形や押出成形などの溶融成形ができるフッ素樹脂です。
- 約どの薬品に侵されない、優れた耐薬液性を示します。
- 極低温から高温に至るまで、強靭さを失わず、柔軟性を保ちます。
- 連続使用温度は 260°Cで優れた耐熱性を示します。
- 広い温度領域と周波数範囲にわたり、極めて低い誘電率と誘電正接を示します。
- 高い電気抵抗と絶縁耐性を示します。
- ポリフロン PTFE, ネオフロン FEP と同様に不燃性です。
- 長期間、屋外に暴露しても特性は変化せず、優れた耐候性を示します。
- 非粘着性を持っており、優れた離型性と撥水性・撥油性を示します。

一般物性

項目	単位	数値	試験方法
MFR	g/10min	14	ASTM D 3307
融点	°C	306	DSC
比重	-	2.15	ASTM D 792
引張強度	MPa	31	ASTM D 1708
引張伸度	%	420	ASTM D 1708

* 上記数値は、代表値であり、保証値ではありません。

取扱方法／安全情報

- ご使用前に SDS とラベルに記載の注意事項を必ずお読み下さい。
- 当製品は一般産業用ですので、医療用途の原料としての適性や安全性について保証できません。

梱包仕様

- 25Kg

For more information, visit our website.

ダイキン工業株式会社

<https://www.daikinchemicals.com/jp>