

フッ素離型剤 ダイフリー GA-9700M

 TECHNICAL
DATASHEET

ダイフリーGA-9700M は、フッ素とシリコンを配合したエアゾールタイプの離型剤です。GA-9700 の性能を維持しつつ低臭気化により作業性を改善しました。

概要

- 優れた離型性能を発揮します。薄い塗膜で使用できるので精密離型が可能です。
- 環境規制に対応した組成です。
- 乾性塗膜のため離型時の転移が少なく、製品がべとつきません。
- 金型汚れが少なく、金型洗浄回数を減らせて生産性が向上します。
- 廃棄時の安全性を考慮し、ガス抜きキャップを採用しています。

一般物性

項目	単位
外観	エアゾール缶
内容量	420m l
主溶媒	イソオクタン
噴射剤	LPG
消防法分類	第四類第一石油類

* 上記数値は、代表値であり、保証値ではありません。

適用分野

各種ゴム ; SBR、NBR、EPDM、FKM、CR、ACM 等
 熱硬化性樹脂 ; エポキシ樹脂、不飽和ポリエステル、フェノール樹脂 等
 熱可塑性樹脂 ; PE、PP、PVC、ABS 等

使用方法

(1) 塗布

缶をよく振って、金型から 20-30 cm 話して、薄く均一な塗膜になるように軽くスプレーしてください。初回使用時は、金型に残った前の離型剤をよく落としてから使用してください。

(2) 簡単な汚れや離型剤は溶剤（トルエン、アセトン）等で拭けば、ある程度は除去できます。

完全に落とす場合は、アルカリ洗浄が効果的です。苛性カリ、苛性ソーダの約 10% 水溶液に界面活性剤を少量加えた 60-80℃ の洗浄液に浸漬するのが望ましいです。

推奨温度範囲

室温~200℃

取扱方法／安全情報

- ご使用前に SDS とラベルに記載の注意事項を必ずお読み下さい。
- 当製品は一般産業用ですので、医療用途の原料としての適性や安全性について保証できません。

梱包仕様

- 20 本/1 ケース

For more information, visit our website.

ダイキン工業株式会社

<https://www.daikinchemicals.com/jp>

tds-ga-9700m-J_ver01_Jun_2020
Copyright (C) DAIKIN INDUSTRIES, LTD., 2020