

フッ素離型剤 ダイフリー GF-700

TECHNICAL
DATASHEET

ダイフリーGF-700 は、フッ素とシリコーンを配合した溶剤タイプの離型剤です。
従来品の GF-500 と同等以上の性能と環境に配慮した製品です。

概要

- 優れた離型性能を発揮します。薄い塗膜で使用できるので精密離型が可能です。
- 環境規制に対応した組成です。
- 乾性塗膜のため離型時の転移が少なく、製品がべとつきません。
- 金型汚れが少なく、金型洗浄回数を減らせて生産性が向上します。

一般物性

項目	単位
外観	無色透明液体
比重	0.74 (25°C)
固形分濃度	3 mass%
主溶媒	イソオクタン
推奨希釈倍率	1-10 倍
推奨希釈剤	イソオクタン
消防法分類	第四類第一石油類

* 上記数値は、代表値であり、保証値ではありません。

適用分野

各種ゴム ; SBR、NBR、EPDM、FKM、CR、ACM 等
熱硬化性樹脂 ; エポキシ樹脂、不飽和ポリエステル、フェノール樹脂 等
熱可塑性樹脂 ; PE、PP、PVC、ABS 等

使用方法

(1) 希釀

イソオクタンで適度に希釀し、均一に混合攪拌してください。
0°C以下で成分の一部が沈降する場合がありますが、使用前に 25°C程度まで緩やかに加温し
混合攪拌すれば問題ありません。希釀後はすぐに使い切るようにし、希釀液での長期保存は
避けてください。

(2) 塗布

初回使用時は、金型に残った前の離型剤をよく落としてからご使用ください。
エアスプレー、ウェス等で均一になるように塗布してください。金型にスプレーをする場合は
2-3 回繰り返して軽く吹き付けるのが理想的です。高濃度のものを一度に塗布するよりも、低
濃度のものを 2-3 回重ねて塗布するほうが効果的です。離型剤の過剰の使用は金型汚れの原因
になりますので、適量を使用してください。

(3) 金型洗浄

簡単な汚れや離型剤は溶剤（トルエン、アセトン）等で拭けば、ある程度は除去できます。
完全に落とす場合は、アルカリ洗浄が効果的です。苛性カリ、苛性ソーダの約 10%水溶液に
界面活性剤を少量加えた 60-80°Cの洗浄液に浸漬するのが望ましいです。

推奨温度範囲

室温~200°C

取扱方法／安全情報

- ご使用前に SDS とラベルに記載の注意事項を必ずお読み下さい。
- 当製品は、工業用途として開発されたもので、それ以外の使用について、その安全性を保証するものではありません。医療用途、食品用途などにお使いの場合は、当社まで事前にご連絡下さい。

梱包仕様

- 13 kg (UN 仕様鋼製ドラム)

For more information, visit our website.

ダイキン工業株式会社

<https://www.daikinchemicals.com/jp>