

# 添加剤 ダイキン PPA DA-7201

 TECHNICAL  
DATASHEET

ダイキン PPA DA-7201 は、従来品より高剪断・高温域で熱可塑性樹脂の押出圧力や目ヤニを低減し生産性を向上させるフッ素系添加剤です。

## 概要

- ダイキン PPA DA-7201 は、熱可塑性樹脂（HDPE、PA、PC、PS、PET 等）用の加工助剤として開発され、幅広い樹脂に適しています。
- DA-7201 を樹脂に添加することで、ダイ内壁に潤滑コーティングが施され、**押出圧力を低減**します。熔融した樹脂とダイ壁との間の**摩擦を低減**させます。
- DA-7201 は、**押出圧力を低下**させ、**メルトフラクチャー**や、**ダイビルドアップ（目ヤニ）**を抑制します。

## 一般物性

項目	数値	試験方法
外観	白色ペレット	目視
有効成分	100 %	ダイキン法
見掛密度	1.0 g/cm <sup>3</sup>	ISO 60

\* 上記数値は代表値であり、保証値ではありません。

## 取扱方法／安全情報

- ご使用前に SDS とラベルに記載の注意事項を必ずお読み下さい。
- 当製品は一般産業用ですので、医療用途の原料としての適性や安全性について保証できません。
- ダイキン PPA DA-7201 は、添加量が 0.2%を超えない場合、米国食品医薬品局間接食品添加物規則 (FDA) 21 CFR 177.1520 に A~H の使用条件下で適合します。(ただし、乳児用調整粉乳および母乳と接触する用途を除く。) ダイキン PPA DA-7201 は食品と接触することを意図するプラスチック材料および製品に関する欧州委員会規則 (EU) No 10/2011 の Annex I(2011/1/14)に記載されています。ダイキン PPA DA-7201 は、日本の改正食品衛生法による厚労省のポジティブリストに記載されています。ダイキン PPA DA-7201 を使用した製品の対象用途における関連法規制への適合性については、その製品の製造者の責任となります。

## 梱包仕様

- 20kg

For more information, visit our website.

**ダイキン工業株式会社**

<https://www.daikinchemicals.com/jp>

tds-DA-7201-J\_ver01\_Nov\_2024

Copyright (C) DAIKIN INDUSTRIES, LTD., 2024